

ANTICOR 302

Instalační páska



TECHNICKÉ PARAMETRY

VLASTNOSTI	HODNOTA	JEDNOTKA
Tloušťka	0,03	mm
Celková tloušťka	0,06	mm
Pevnost v tahu	57,5	N/25mm
Přilnavost k oceli	8,5	N/25mm
Prodloužení při přetřžení	5	%
Maximální teplota použití	+100 krátkodobě +110	°C

Data v tabulce reprezentují průměrné výsledky testu a nelze je použít pro specifické účely. V tom případě uživatel výrobku by měl udělat své vlastní testy a rozhodnout, jestli produkt je vhodný pro zamýšlené použití.

Materiál je klasifikovaný jako nehořlavý dle DIN 4102 B1

Standardně dodávané rozměry

Rozměr mm x m	Balení v kartonu ks
38x10	72
48x10	54
38x50	32
48x50	24
75x50	16
100x50	12

Výrobce vlastní ISO 9001

ANTICOR 302

Samolepící hliníková páska

VLASTNOSTI:

Nosná vrstva:

- Čistá hliníková fólie.

Lepící vrstva:

- Syntetický kaučuk, transparentní.

Přeložka:

- Bílý silikonový papír.

Barva:

- Stříbrná, přirozená barva hliníku.

POPIS:

- Vysoká přilnavost lepidla ve většině aplikací.
- Neodlepjuje se při nízkých teplotách.
- Vynikající odolnost proti UV záření a stárnutí.
- Fólie se velmi dobře přizpůsobuje nerovnému povrchu.
- Vysoká odolnost proti vlhkosti, vynikající parozábrana.

DOPORUČENÉ POUŽITÍ:

- Spojování izolačních panelů s hliníkovým povlakem.
- Utěšňování ventilačních a klimatizačních rozvodů.
- Spojování parozábran.
- Maskovací páska na fasády.
- Páska skladovat do +23°C a 50% vlhkosti, nevystavovat slunečnímu záření.
- Aplikovat na čistý, odmaštěný a suchý povrch.

© COPYRIGHT ANTICOR BOHEMIA s.r.o. VŠECHNA PRÁVA VYHRAZENA



ANTICOR Bohemia s.r.o., Místecká 537/549, 724 00 Ostrava-Nová Bělá
Tel./Fax: +420 596 718 915
<http://www.anticor.cz> e-mail: anticor@anticor.cz

Vydání 1/2012

