

Název	SIGAPREN UNI BEZ TOLUENU Kontaktní chloroprenové lepidlo																								
Vlastnosti	Kontaktní chlorkaučukové lepidlo se zvýšenou tepelnou odolností lepeného spoje do teploty +180°C.																								
Použití	Lepidlo se širokým uplatněním v domácnosti a průmyslu pro lepení papíru, kůže, textilu, keramiky, skla, kovů, podlahových krytin z korku, PVC, gumy (lisované dlaždice), PE izolace potrubí, textilních podlahovin, soklových lišt, schodišťových hran, keramických obkladů na umakart apod. Není vhodné na lepení polystyrenu, měkčeného PVC, PE a PP. Vzniklý spoj zůstává trvale pružný, odolný vodě a běžným chemikáliím.																								
Technické údaje																									
	<table border="0"> <tr> <td>Vzhled:</td> <td>nestékavá pasta</td> </tr> <tr> <td>Měrná hmotnost:</td> <td>0,86 -0,90 g/cm³</td> </tr> <tr> <td>Sušina:</td> <td>min. 24 %</td> </tr> <tr> <td>Čas odvětrání:</td> <td>7-14 min.</td> </tr> <tr> <td>Spotřeba:</td> <td>300 - 400 g/m²</td> </tr> <tr> <td>Pevnost spoje:</td> <td>po 24 hodinách</td> </tr> <tr> <td>Tepelná odolnost:</td> <td>-30°C až +180°C</td> </tr> <tr> <td>Teplota skladování:</td> <td>+5°C až +25°C</td> </tr> <tr> <td>Odolnost UV záření:</td> <td>ne</td> </tr> <tr> <td>Doba skladování:</td> <td>24 měsíců od data výroby uvedeného na obalu, v originálním dobře uzavřeném balení</td> </tr> <tr> <td>Barva:</td> <td>světle béžová</td> </tr> <tr> <td>Balení:</td> <td>tuba 130 ml, plechovka 400 ml, 1 l, 4,5 l, 17 l</td> </tr> </table>	Vzhled:	nestékavá pasta	Měrná hmotnost:	0,86 -0,90 g/cm ³	Sušina:	min. 24 %	Čas odvětrání:	7-14 min.	Spotřeba:	300 - 400 g/m ²	Pevnost spoje:	po 24 hodinách	Tepelná odolnost:	-30°C až +180°C	Teplota skladování:	+5°C až +25°C	Odolnost UV záření:	ne	Doba skladování:	24 měsíců od data výroby uvedeného na obalu, v originálním dobře uzavřeném balení	Barva:	světle béžová	Balení:	tuba 130 ml, plechovka 400 ml, 1 l, 4,5 l, 17 l
Vzhled:	nestékavá pasta																								
Měrná hmotnost:	0,86 -0,90 g/cm ³																								
Sušina:	min. 24 %																								
Čas odvětrání:	7-14 min.																								
Spotřeba:	300 - 400 g/m ²																								
Pevnost spoje:	po 24 hodinách																								
Tepelná odolnost:	-30°C až +180°C																								
Teplota skladování:	+5°C až +25°C																								
Odolnost UV záření:	ne																								
Doba skladování:	24 měsíců od data výroby uvedeného na obalu, v originálním dobře uzavřeném balení																								
Barva:	světle béžová																								
Balení:	tuba 130 ml, plechovka 400 ml, 1 l, 4,5 l, 17 l																								
Příprava podkladu	Podklad musí být suchý, čistý, zbaven prachu, špíny, rzi, oleje a jiných znečišťujících látek. Neporézní materiály musí být čisté, odmaštěné, zbavené zbytků původních tmelů a jiných nečistot.																								
Aplikace	Lepidlo před upotřebením řádně promíchejte. Na obě očištěné a odmaštěné lepené plochy naneste pomocí stěrky nebo štětce tenkou vrstvu lepidla (dle doporučené spotřeby s ohledem na rovnost a savost povrchu lepených materiálů). Garance vysoké lepivosti při otevřené době 10 - 15 minut, minimálně však 7 minut. Poté obě lepené plochy spojte a zatížte. Použité nářadí můžete očistit SIGA PRO benzinový čistič.																								
Upozornění	Lepidlo není vhodné na lepení polystyrenu, měkčeného PVC, PE a PP. Nelze aplikovat při teplotách pod +5°C, na zmrzlý nebo promrzlý podklad. Chraňte před mrazem!																								
Bezpečnost	Hořlavá kapalina I. třídy nebezpečnosti! Při práci používejte ochranné rukavice a dbejte zásad osobní hygieny. Vdechování par může způsobit ospalost a závratě. Při nadýchání postiženého přeneste na čerstvý vzduch. Při styku s kůží odstraňte kontaminovaný oděv a pokožku omyjte vodou a mýdlem. Při zasažení očí vypláchněte proudem čisté vody a vyhledejte lékařskou pomoc. Při požití vyhledejte lékařskou pomoc. Po práci si umyjte ruce teplou vodou a mýdlem a ošetřete krémem.																								