

EXPRESS AKRYLOVÝ TMEL

Velmi rychle schnoucí pružně plastický tmel na bázi akrylátu s výbornou přilnavostí k běžným stavebním podkladům. Přetíratelný běžnými barvami již po 10 minutách.

Technická data:

Báze	akrylátová disperze
Konzistence	pasta
Systém vytvrzování	fyzikální vysychání
Otevřený čas (20°C/65% r. v.)*	cca 10 min.
Smrštění (DIN 52451)	cca 15%
Specifická hmotnost (DIN 53479B)	1,70 g/ml
Teplotní odolnost (po vytvrzení)	-20°C až +80°C

*Tyto hodnoty se mohou lišit v závislosti na okolních podmínkách, jako je teplota, vlhkost, povaha podkladu apod.



Charakteristika:

- přetíratelný již po 10 min. od aplikace
- stálobarevný
- po vytvrzení vodotěsný
- přetíratelný běžnými barvami a malířskými nátěry
- výborná přilnavost na savé povrchy a hliník

Příklady použití:

- tmelení spár a prasklin ve zdivu a omítkách
- spojovací spáry ve stavebnictví
- interiérové spáry kolem oken a dveří
- spárování obvodových lišt, dekorativních prvků apod.
- tmelící práce s nároky na rychlost zasychání tmelu

Provedení:

Barva: bílá

Balení: kartuše 280 ml

Skladovatelnost:

12 měsíců od data výroby v neotevřeném původním obalu na suchém a chladném místě při teplotách +5°C až +25°C. Chraňte před mrazem!

Podklady:

Vhodné povrchy: všechny savé stavební povrchy

Stav povrchu: čistý, soudržný, bez mastnoty a prachu

Příprava: velmi savé povrchy předem napenetrujte rozředěným tmelem (1 díl Express Akrylový tmel a 2 díly vody)

Doporučujeme vždy provést předběžný test přilnavosti.

Doporučené parametry dilatační spáry:

Minimální šířka: 5 mm

Maximální šířka: 20 mm

Minimální hloubka: 5 mm

Doporučení: hloubka spáry = šířka spáry

Pro vymezení hloubky spáry a zabránění přilnutí tmelu na její dno vždy použijte nepřilnavý materiál např. PE Těsnící tmelařskou šňůru.

Pracovní postup:

Nanášení: Tmel nanášejte pomocí mechanické nebo pneumatické vytlačovací pistole. Povrch ihned uhladte prstem nebo Tmelařskou stěrkou

Aplikační teplota: +5°C až +30°C

Čištění: Nevytvrzený tmel čistěte vodou, po vytvrzení lze odstranit pouze mechanicky.

Opravy: **Express Akrylový tmel**

Bezpečnost:

Dodržujte běžné podmínky hygieny a bezpečnosti práce. Další pokyny viz etiketa výrobku a údaje uvedené v bezpečnostním listu.

Doporučení:

- Nepoužívejte v místech, kde hrozí trvalé zvýšené působení vlhkosti
- Tmel může být přetírán většinou dostupných barev.
- Použité nátěry by měly být voleny s ohledem na přetírání pružně-plastického tmelu a měly by být dostatečně pružné.
- Doporučujeme vždy provést test slučitelnosti barvy a tmelu.