

STAVBAŘSKÝ TMEL

Butylenový tmel určený k těsnění spár s malým pohybem (max. 7%). Vhodný pro stavební spáry mezi zdivem a segmenty panelových domů, těsnění parapetů, tmelení skleníků, kanalizačních a odpadních řadů. Barevně stálý, odolný vůči UV záření.



Technická data:

Báze	Polybuten
Konzistence	pasta
Systém vytvrzování	oxidační vysychání
Tvorba slupky (20°C/65% R.V.)	do 24 hod.
Smrštění (DIN 52451)	0%
Specifická hmotnost (DIN 53479B)	1,7 g/ml
Teplotní odolnost	-20°C až +80°C
Obsah sušiny	100%

Charakteristika:

- velmi snadně použitelný
- na povrchu vytváří elastickou a pevnou slupku
- přetíratelný po 24 hodinách
- velmi dobrá přilnavost na většinu stavebních materiálů
- odolný UV záření a povětrnostním vlivům
- dobrá chemická odolnost

Příklady použití:

- stavební spáry s pohybem do 7%
- spárování zdiva
- spárování mezi zdivem a rámy oken nebo zárubněmi dveří
- zasklívání jednoduchých skel do dřevěných, betonových nebo kovových ráků (skleníky apod.)
- tmelení spojů kanalizačních a odpadních řadů
- těsnění spojů automobilových karoserií a kontejnerů

Provedení:

Barva: bílá, šedá
Balení: kartuše 280 ml

Skladovatelnost:

Nejméně 12 měsíců od data výroby v neotevřeném původním obalu při teplotách +5°C až +25°C.

Podklady:

Vhodné povrchy: všechny savé i nesavé podklady jako dřevo, beton, kámen a ostatní běžné stavební materiály. Není vhodný na PE, PP, teflon a bitumen (asfalt).

Stav povrchu: čistý, suchý, bez mastnot a prachu
Příprava: není nutná

Doporučujeme vždy provést předběžný test kompatibility.

Velikost spáry:

Minimální šířka: 5 mm
Maximální šířka: 20 mm
Minimální hloubka: 5 mm
Doporučení: hloubka spáry = šířka spáry

Pro vymezení hloubky spáry a zabránění přilnutí tmelu na její dno vždy použijte nepřilnavý materiál např. **Těsnící tmelařskou šňůru**.

Pracovní postup:

Nanášení: Tmel nanášíte pomocí mechanické nebo pneumatické vytlačovací pistole. Povrch upravte Tmelařskou stěrkou nebo špachtlí.

Pracovní teplota: +5°C až +30°C

Čištění: Nevytvrzený Stavbařský tmel čistíte bezprostředně po aplikaci White Spiritem (lakový benzín). Vytvrzený tmel pouze mechanicky.

Uhlazování povrchu: mýdlovou vodou

Opravy: **Stavbařský tmel**

Poznámka:

- Nepoužívejte v místech kde je možné trvalé vystavení působení vody.
- Může být přetírán většinou typů dostupných barev.
- Použité nátěry by měly být dostatečně pružné pro aplikaci na plastický tmel.
- Doporučujeme vždy provést test slučitelnosti barvy a tmelu.
- Nepoužívejte pro zasklívání izolačních dvojskel nebo bezpečnostních skel.
- Nepoužívejte pro spárování přírodních kamenů jako mramor, žula apod. Pro tyto případy použijte Silirub MA

Bezpečnost:

Dodržujte běžné podmínky hygieny a bezpečnosti práce. Další pokyny viz etiketa výrobku a údaje uvedené v bezpečnostním listu.