






TECHNICKÝ LIST

Těsnění Gumokovové - NBR

Výrobce:	Dodavatel:
KLINGER GmbH Rich.-Klinger-Straße 37 D-65510 Idstein	Ruml s.r.o. K Dolům 71/61 143 00 Praha 4 IČO: 480 286 14

Materiálová specifikace	
Těsnění pro pitnou vodu, dobrá odolnost vůči povětrnostním vlivům a ozónu	
Materiál	pryž NBR
Tvrdost (Shore)	70 ±5
Hustota (g/cm ³)	1,195
Pevnost v tahu (N/mm ²)	11
povrchová úprava	hladká
otěruvzdornost	vhodná
Rozpětí provozní teploty	
min. teplota	-40 °C
max. teplota	+100 °C
max. teplota krátkodobě	+130 °C

Montážní návod

1.	Těsnění musí mít správnou velikost, zvolit vždy vhodné těsnění dle DN a PN.	
2.	Příruby musí být zbaveny všech nečistot, mastnoty apod. Kartáčovat při čištění povrchu vždy ve směru rýh.	
3.	Příruby musí být rovnoběžné.	
4.	Opatrně vsunout těsnění mezi příruby. Během přisunutí přírub k sobě je důležité, aby těsnění nebylo uskřípnuto nebo jinak poškozeno. Šrouby musí jít nasadit volně.	
5.	Šrouby utahovat do kříže, ve 2 až 3 cyklech !!!	
6.	Šrouby se dotahují běžně používaným nářadím.	