



## **HG ochranný film s hedvábným leskom** **(odstraniteľná ochrana dlažby) (HG výrobok 14)**

HG "ochranný film s hedvábným leskom" (odstraniteľná ochrana dlažby) je tekutá polymerová emulzia, ktorá sa snadno nanáša, na všetky druhy podlahových dlaždíc, obkladačiek a brídlíc. Po zaschnutí vytvára tento emulzie lesklý a tenký, ale veľmi pevný ochranný film, ktorým poskytuje dlaždicu ochranu proti skvrnám, nečistotám, poškrábaniu a únavě materiálu a pritom zároveň prehĺbuje farbu a štruktúru. Tento ochranný film vytvára rovněž protiskluzový účinok.

### **Návod k použitiu:**

- 1) Podklad musí byť naprosto čistý, zbavený masnot a prachu. V prípade potreby čistenia: viz HG užívateľská matice pro podlahy z dlaždíc na bočnej strane láhve.
- 2) Lepidlo/malta a spáry u nových podlah musí byť zcela vytvrdlé a suché. Väčšinou je potrebná dĺžka schnutia 4-6 týždňů.
- 3) Stávající, pórovité podlahy musí byť po očišćení řádně suché. Podlahové topení je nutné vypnout minimálně 12 hodin před ošetřením tímto přípravkem.
- 4) Pórovité podlahy nejprve ošetřete přípravkem HG "impregnační ochranný prostředek" (HG výrobek 13).
- 5) Před použitím neprotřepávejte a pokud možno přípravek nanášejte leštičem na podlahy (viz etiketa na přední straně hrdla láhve). Můžete rovněž použít čistou utěrku, která nezanechává vlákna, omotanou kolem stěrky. Na hrubý podklad použijte váleček (malířský váleček).
- 6) Nalijte přípravek na podlahu a rovnoměrně ho naneste do rovných pruhů v jednom směru. Nedrhňte ani neleštěte.
- 7) Jakmile přípravek uschne (přibližně po 40 minutách), můžete nanést druhou vrstvu napříč přes vrstvu první.
- 8) Přibližně 3 hodiny po posledním ošetření je možné podlahu opět běžně používat a po 3 dnech je povrch zcela zaschlý.

**Spotřeba:** ± 40 m<sup>2</sup> z litru na jednu vrstvu.

**Údržba:** Pro pravidelné čištění mopem: HG "čistič na dlažbu s leskem" (lesklá péče pro podlahy) (HG výrobek 17). Viz rovněž HG užívateľská matice pro podlahy z dlaždíc na bočnej strane láhve.

**Tip:** Pro pravidelné udržování ochranného filmu doporučujeme 1x měsíčně podlahu ošetřit roztokem z 50 ml (půl šálky) přípravku v 5 l vody. Na místech, která jsou zatěžovaná chůzí a kde je tedy ochranný film vystaven většímu opotřebení, můžete v případě potřeby jednoduše a rychle nanést lokálně nový ochranný film na stávající vrstvu. Podklad v tomto případě očistíte nejprve přípravkem HG "extrémně intenzivní čistič" (super odstraňovač) (HG výrobek 20), viz rovněž HG užívateľská matice pro podlahy z dlaždíc na bočnej strane této láhve.

**Pozor:** Tento výrobek používejte pouze v interiéru, ne však v místnostech, kde může být vlhko, jako je např. koupelna. Přírodní kámen s obsahem soli vápníku: viz naše řada přípravků HG na přírodní kámen.

## **HG ochranný film s hodvábným leskom** **(odstraniteľná ochrana dlažby) (HG výrobok 14)**

HG "ochranný film s hodvábným leskom" (odstraniteľná ochrana dlažby) je tekutá polymérová emulzia, ktorú je jednoduché naniesť a je určená pre všetky druhy podlahových dlaždíc, obkladačiek a brídlíc. Po uschnutí tvorí táto emulzia lesklý a tenký, ale mimoriadne silný ochranný film, čím dlaždica ponúka ochranu proti fľakom, znečisteniu, škrabancom a opotrebovaniu a takto tiež zväzňuje farbu a štruktúru. Tento ochranný film okrem toho dodáva aj protišmykový účinok.

### **Návod na použitie:**

- 1) Podklad musí byť úplne čistý, odmastený a bez prachu. Pre prípadné nevyhnutné ošetrenie: Pozrite si aj spôsob použitia HG na dlaždice na bočnej strane tejto fľaše.
- 2) Lepidlo/malta a spojové nových podláh musia byť úplne vytvrdnuté a suché. Preto je potrebné nechať vysušiť 4 - 6 týždňů.
- 3) Existujúce, ešte porézne dlažky musia byť po vyčistení dobre vysušené. Podlahové kúrenie musí byť pred ošetrením týmto produktom aspoň 12 hodín vypnuté.
- 4) Porézne dlažky je nevyhnutné vopred ošetriť prostriedkom HG "impregnačný ochranný prostriedok" (HG výrobek 13).
- 5) Pred použitím netrasť a podľa možnosti naneste na zem mopom na umývanie dlažky (pozrite si tiež etiketu na prednej strane hrdla fľaše). V prípade potreby použite čistú utierku (na riad), namotanú okolo metly na stieranie dlažky. Na drsné povrchy používajte maliarsky valček (valček na nanášanie).
- 6) Nalejte tekutinu na dlažku a rozotierajte v rovných pásoch jedným smerom. Neotáčajte ani nedrhňte.
- 7) Keď výrobok vyschne (asi po 40 minútach), môžete naniesť druhú vrstvu krížom cez prvú vrstvu.
- 8) Asi po 3 hodinách od posledného ošetrenia budete môcť po dlažke opäť chodiť a po 3 dňoch bude úplne vytvrdnutá.

**Spotřeba:** ± 40 m<sup>2</sup> na liter na 1 vrstvu.

**Údržba:** Pre pravidelné umývanie: HG "čistič na dlažbu s leskom" (lesklá ochrana na podlahy) (HG výrobek 17). Pozrite si aj HG užívateľskú maticu na podlahy z dlaždíc na bočnej strane tejto fľaše.

**Tip:** Pre pravidelnú údržbu ochranného filmu sa odporúča dlažku 1 x mesačne pretrieť mopom, namočenom v roztoku 50 ml (polovica šálky) na pol vedra (5 l) vody. Na miestach, po ktorých sa chodí často a kde je z tohto dôvodu ochranný film viac vystavený opotrebovaniu, môžete v prípade potreby jednoducho a rýchlo na potrebných miestach naniesť nový ochranný film na už nanesený film. Dlažku v takýchto prípadoch najprv vyčistíte s prostriedkom HG "extrémne intenzívny čistič" (super odstraňovač) (HG výrobek 20), pozrite si aj HG užívateľskú maticu na podlahy z dlaždíc na bočnej strane tejto fľaše.

**Pozor:** Tento produkt použíajte len pre interiéru, ale nie v priestoroch, kde môže byť vlhko, ako sú napríklad kúpeľne. Pre vápenatý prírodný kameň: viď náš HG línia prírodný kameň.