

# Fuga Fresca

**Nátěr s obsahem  
polymerů pro obnovu  
barevných spár**

**2803-9-2005**

## **ZPŮSOBY POUŽITÍ**

**Fuga Fresca** je nátěr připravený k okamžitému použití, který umožňuje jednoduchým a rychlým způsobem úpravu a obnovu původní barvy cementových spárovacích hmot dlažeb a obkladů v interiéru.

## **NĚKTERÉ PŘÍKLADY POUŽITÍ**

**Fuga Fresca** se používá pro sjednocení povrchu barevných spár způsobené např. nevhodným zpracováním spárovacích hmot ale i k překrytí nevzhledných skvrn, způsobených dlouhodobým používáním ploch.

## **TECHNICKÉ VLASTNOSTI**

**Fuga Fresca** je nátěrová hmota s obsahem polymerů na bázi akrylových pryskyřic ve vodní disperzi, která díky svým výjimečným vlastnostem a své vynikající krycí schopnosti umožňuje dosáhnout jednotného barevného vzhledu a nízké nasákavosti povrchu spáry. Díky tomu jsou ošetřené plochy snadno udržovatelné.

## **DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ**

- nepoužívejte v exteriéru a na povrchy v trvalém kontaktu s vodou (bazény, nádrže na vodu, apod);
- při aplikaci na dlažbách a obkladech, provedených z materiálu cotto, přírodního kamene nebo obecně na savém povrchu, musí být **Fuga Fresca** nanášena pouze na povrch spáry, aby se zamezilo zabarvení obkladových prvků;
- materiál lze aplikovat pouze na vyzrálý povrch spáry (nejméně po 48 h)
- nepoužívejte na epoxidové spárovací hmoty a na pružné (dilační) spáry, vyplněné

- pružnými tmely ze silikonu, polyuretanu, apod;
- nepoužívejte nátěr **Fuga Fresca** na nesoudržný a mechanicky nedostatečně pevný povrch spáry, způsobený nedokonalou hydratací
- v případě větších barevných rozdílů mezi původní spárovací hmotou a požadovanou barvou je nutno provést několik nátěrů

## **ZPŮSOB POUŽITÍ**

### **Lahvička s dávkovačem**

Před použitím obsah lahvičky důkladně protřepte. Odstraňte zátku a aplikujte na povrch spáry tak, že stlačíte lahvičku, čímž dojde k nasáknutí připravené houbičky, kterou pak spáru natíráte. Povrch spáry musí být čistý, zbavený případných nesoudržných částic, plísni a vápenatých usazenin. Počkejte několik minut, až nátěr, nanášený na povrch spáry vyschne. Potom odstraňte navlhčenou spárovací houbou z povrchu obkladů nebo dlažeb případné zbytky nátěru. Po použití důkladně vymyjte houbičku na lahvičce.

### **Kyblík**

Nátěr je připraven k okamžitému použití. Před použitím nátěrovou hmotu důkladně promíchejte. Nátěr nanášejte štětcem na povrch čisté spáry, zbavené případných nesoudržných částic, plísni a vápenatých usazenin. Počkejte několik minut, až nátěr, nanášený na povrch spáry vyschne. Potom odstraňte navlhčenou spárovací houbou z povrchu obkladu nebo dlažeb případné zbytky nátěru.

### **BARVY**

Dodává se v barvách podle vzorníku MAPEI pro spárovací hmoty: 100, 110, 111, 112, 113, 114, 120, 130, 132, 142



# Fuga Fresca

## **SPOTŘEBA**

Spotřeba materiálu **Fuga Fresca** je proměnlivá v závislosti na šířce spár a formátu obkladových prvků.

## **BALENÍ**

Kyblíky s obsahem 1 kg a lahvičky s dávkovačem o obsahu 160 g.

## **SKLADOVÁNÍ**

24 měsíců v původních dobře uzavřených obalech a uložených v obvyklých podmínkách. Chránit před mrazem.

## **BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY PRO PŘÍPRAVU A POUŽITÍ NA STAVĚ**

**Fuga Fresca** není nebezpečná látka ve smyslu současného zatřídění přípravků.

Doporučuje se používání ochranných rukavic a brýlí a dodržování obvyklých bezpečnostních opatření při manipulaci s chemickými látkami. Pro profesionální zpracovatele je k dispozici na požádání bezpečnostní list.



## MATERIÁL PRO PROFESIONÁLY

### **UPOZORNĚNÍ**

*Shora uvedené údaje a předpisy, přestože odpovídají našim nejlepším zkušenostem, lze považovat v každém případě pouze za typické a informativní a musí být podpořeny bezchybným zpracováním materiálu; proto je nutné před vlastním zpracováním posoudit vhodnost výrobku pro předpokládané použití. Spotřebitel přejímá veškerou zodpovědnost za případné následky vyplývající z nesprávného použití výrobku.*

**Informace o tomto výrobku jsou k dispozici na požádání**

## TECHNICKÉ VLASTNOSTI (typické hodnoty)

### SPECIFIKACE VÝROBKU

Konzistence:	hustá tekutina
Barva:	dodává se v 10 barvách
Hustota (g/cm <sup>3</sup> ):	1,37
pH:	8
Obsah sušiny (%):	58
Viskozita dle Brookfielda (mPa.s):	10,6 (# 6 – rpm 10)
Krycí schopnost (podíl kontrastu):	96,93
Uzavření nečistot (UNI 10792):	$\Delta E^*$ 0,27
Odolnost proti oděru:	dobrá (po 10 000 cyklech)
Přípustná teplota pro aplikaci:	od +5°C do +35°C
Pochůznost:	2 hodiny
Čekací doba před mytím povrchu vodou:	24 hodin
Klasifikace nebezpečných látek podle Směrnice 99/CE:	žádná  před použitím prostudujte odstavec „Bezpečnostní předpisy pro přípravu a použití na stavbě“, pokyny na obalu a Bezpečnostní list.

# Fuga Fresca



## MAPEI GROUP MÁ CERTIFIKOVANÝ SYSTÉM ŘÍZENÍ (Kvality, Ochrany životního prostředí a Bezpečnosti)

MAPEI S.p.A. - ITALY				MAPEI CORP - U.S.A.	MAPEI FAR EAST Pte Ltd MAPEI MALAYSIA SDN BHD	MAPEI s.r.o. - CZECH REP.	
MAPEI FRANCE	MAPEI INC - CANADA	RESCON MAPEI AS - NORWAY		MAPEI Kft. - HUNGARY	MAPEI ARGENTINA S.A.	MAPEI SUISSE SA	