



# HERRINGBONE 8



## Technický list

Pří mý tlakový laminát, Úroveň použití podle EN 13329: 23/32 - AC5

### DIMENZE

dimenze	tloušťka (d)	8 ± 0,50 mm · dmax - dmin 0,50 mm		
	délka	630 ± 0,50 mm		
	šířka (b)	126 ± 0,10 mm · bmax - bmin 0,20 mm		
profil	dlouhá strana	úhel úhlu	krátká strana	sklopit dolů
	drážka	dlouhá strana	v-drážka	krátká strana



Těžké domácí použití



Obecněobchodní použití

### TOLERANCE

pravoúhlost	EN 13329	0,20 mm
pří most	EN 13329	0,30 mm
rovinnost napříč	EN 13329	konkávní : 0,15 % · konvexní : 0,20 %
délka rovinnosti	EN 13329	konkávní : 0,50 % · konvexní : 1,00 %
mezery mezi prvky	EN 13329	průměr r: 0,15 mm · max.: 0,20 mm
výškový rozdíl l mezi prvky	EN 13329	průměr r: 0,10 mm · max.: 0,15 mm
nesouosost		± 2 mm

### TEST

odolnost proti oděru	EN 13329	AC5 ( 6000 ot./min)	
odolnost proti nárazu	EN 13329	malá koule 70 mm · velká koule 1000 mm	
odolnost proti skvrnám	skupina 1 a 2	EN 13329	stupeň 5
	skupina 3		stupeň 4
test kolečkové židle	EN 13329	žádná změna vzhledu nebo poškození, jak je definováno v EN 425	
efekt nohy nábytku	EN 13329	při testu s patkou typu 0 nesmí být viditelné žádné poškození	
statické odsazení	EN 13329	0,05 mm	
stálost na světle	EN 13329	stupnice šedé 4 u modré vlny stupně 6	
rozměrové změny po změně relativní vlhkosti	EN 13329	podáně 0,9 mm · při čně 0,9 mm	
pevnost uzamčení	EN 13329	délka 1 kN/m · šířka 2 kN/m	
povrchová nezávadnost	EN 13329	1,25 N/mm <sup>2</sup>	

### PROSTŘEDÍ

emise formaldehydu	EN 16516	třída E1
--------------------	----------	----------

### FYZIKÉČOVÁNÍ

chování ohně	EN 13501-1	Cfl s1
kluzný odpor	EN 13893	technická třída DS
tepelný odpor	EN 12667	0,073 (m <sup>2</sup> K)/W ± 15 %
tepelná vodivost	EN 12664	0,110 W/(m*K) ± 15 %

\*Pro domácí použití podle záruční podmínky. Podrobné záruční podmínky: [www.krono-original.com](http://www.krono-original.com)

Kronoflooring GmbH  
Mühlbacher Straße 1

Datový list je pravidelně aktualizován, aby vyhovoval novým technologickým standardům.

Tato verze nahrazuje všechny předchozí verze i ty, které jsou nedatované

Tato verze vstoupí v platnost po vytvoření. Verze 12/2023

01561 Lampertswalde/Německo  
Ph. +49 3522 33 30 Fax: +49 3522 33 399

info@kronoflooring.com