

# PREMIUM LAMINATE FLOOR

## Technický list

Pří mý tlakový laminát,  
Úroveň použití podle EN 13329: tří da 23/32 - AC4

### 8 mm 32/AC4 V4 Classic

#### DIMENZE

dimenze	tloušťka (d)	8 ± 0,50 mm · dmax - dmin 0,50 mm		
	délka	1288 ± 0,50 mm		
	šířka (b)	195 ± 0,10 mm · bmax - bmin 0,20 mm		
profil	dlouhá strana	dvojklik+	krátká strana	1 clic 2go pure+
profil	dlouhá strana	v-drážka	krátká strana	v-drážka

#### TOLERANCE

pravoúhlost	EN 13329	0,20 mm
pří most	EN 13329	0,30 mm
rovinnost napří č	EN 13329	konkávní : 0,15 % · konvexní : 0,20 %
délka rovinnosti	EN 13329	konkávní : 0,50 % · konvexní : 1,00 %
mezery mezi prvky	EN 13329	průmě r: 0,15 mm · max.: 0,20 mm
výškový rozdíl l mezi prvky	EN 13329	průmě r: 0,10 mm · max.: 0,15 mm
nesouosost		± 2 mm

#### TEST


odolnost proti odě ru	EN 13329	AC4 ( 4000 ot./min.)
odolnost proti nárazu	EN 13329	malá koule 35 mm · velká koule 750 mm
odolnost proti skvrnám	skupina 1 a 2	stupeň 5
	skupina 3	stupeň 4
test kolečkovéh zidle	EN 13329	žádná změ na vzhledu nebo poškození , jak je definováno v EN 425
efekt nohy nábytku	EN 13329	při testu s patkou typu 0 nesmí být viditelné poškození
tloušťka bobtnání	EN 13329	18 %
statické odsazení	EN 13329	0,05 mm
stálost na svě tle	EN 13329	stupnice šedé 4 u modré vlny stupně 6
rozmě rově změ ny po změ nách relativní vlhkosti uzamykací	EN 13329	podáně 0,9 mm · pří čně 0,9 mm
sí la	EN 13329	délka 1 kN/m · ší řka 2 kN/m
povrchová nezávadnost	EN 13329	1,25 N/mm <sup>2</sup>

#### PROSTŘEDÍ

emise formaldehydu	EN 16516	tří da E1
--------------------	----------	-----------

#### FYZICKÉ CHOVÁNÍ

chování ohně	EN 13501-1	Cfl s1
kluzný odpor	EN 13893	technická tří da DS
tepelný odpor	EN 12667	0,073 (m <sup>2</sup> K)/W ± 15 %
tepelná vodivost	EN 12664	0,110 W/(m*K) ± 15 %



\* The guarantee is valid for domestic use according to the conditions of guarantee

Datový list je pravidelně aktualizován, aby vyhovoval novým technologickým standardům.  
Tato verze nahrazuje všechny předchozí verze i ty, které jsou nedatované.  
Tato verze vstoupí v platnost po vytvoření. Verze 12/2023

Kronoflooring GmbH  
Mühlbacher Straße 1  
01561 Lampertswalde / Germany  
Tel: +49 3522 33-30  
Fax: +49 3522 33-399  
info@kronoflooring.com